


Technische Spezifikationen

Marmoleum® entspricht den Anforderungen der ISO 24011 und EN 548
Marmoleum® Decibel entspricht den Anforderungen der EN 686



		Marmoleum®	Marmoleum® Decibel (auf Anfrage)
	Gesamtstärke	EN-ISO 24346 2,50 mm	3,50 mm
	Einstufung	EN-ISO 10874 Klasse 34 Klasse 43	Klasse 33 Klasse 41
	Kollektionsumfang	78 Farben	78 Farben
	Bahnenbreite	EN-ISO 24341 200 cm	190 / 200 cm
	Bahnenlänge	EN-ISO 24341 ≤ 33 m	≤ 33 m
	Flächengewicht	EN-ISO 23997 2.900 g/m²	3.100 g/m²
	Oberflächenvergütung		
	Resteindruckverhalten	EN-ISO 24343-1 ~ 0,08 mm ≤ 0,15 mm	~ 0,20 mm ≤ 0,30 mm
	Rutschsicherheit	DIN 51130 bfu/bpa/upi R 9729 GS1	R9 GS1
	Trittschalldämmung	EN-ISO 717-2 5 dB	18 dB
	Flexibilität	EN-ISO 24344 Ø 40 mm	Ø 40 mm
	Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987 Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.	
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 / EN 425 geeignet (Typ W)	geeignet (Typ W)
	Lichtechtheit	EN-ISO 105-B02 Methode 3: Stufe 6	Methode 3: Stufe 6
	Bakteriostatik	Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen.	
	Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399 Flecken/Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen.	
	Fußbodenheizung	Generell geeignet auf wasserführenden Systemen (bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C).	
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 0,014 m² K/W	0,02 m² K/W
	Inhaltsstoffe	Frei von PVC, Weichmachern und Synthese-Kautschuk.	

Marmoleum® und Marmoleum® Decibel entsprechen den Anforderungen der EN 14041

	Kenncode des Produkttyps	EN 14041 0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
	Brandverhalten	EN 13501-1 C _s -s1	C _s -s1
	Rutschhemmung	EN 13893 DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Antistatik	EN 1815 ≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524 0,17 W/m-K	0,17 W/m-K

*Marmoleum® Slate verfügt über eine R10-Rutschhemmung

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.
Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO

