

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	2.00
Dicke Nutzschicht	EN 429	mm	1.16
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	2610
Bahnenbreite	EN 426	cm	200
Bahnenlänge	EN 426	m	20

KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	34 - 43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	2
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R10
Rutschhemmung – nassbelastete Barfußbereiche	DIN 51 097	Klasse	A
Rutschhemmung	EN 13845 (Anhang C)	Klasse	ESb

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-2	mm ³	≤ 2
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.40
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.10
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN 425	-	P3
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	-	
Behandlung	-	-	Sanosol®
Oberflächenvergütung	-	-	SparClean®
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	  
		-	