

Technische Spezifikationen Corklinoleum

EN 14041	Norm	CE	Corklinoleum
Brandverhalten EN 13501-1	EN 13501-1		D _{fl} -s1
Rutschhemmung	EN 13893		DS
Begehsprungung	EN 1815		< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,10 W / m*K
EN 688	Norm		Corklinoleum
Art des Belages	EN 688		Linoleumbelag mit einem erhöhten Anteil an granuliertem Kork, einfarbig
Bahnenlänge	EN 426		ca. 30 lfm
Bahnenbreite	EN 426		2 m
Gesamtstärke	EN 428		4,5 mm
Flächengewicht	EN 430		ca. 3.200 g/m²
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612		0,045 m² °K/W
Resteindruck	EN 433		< 0,35 mm
Biegsamkeit	EN 435		Ø 40 mm
Fußbodenheizung			geeignet
Anwendungsbereiche			Spielzimmer, Wohn- u. Schlafräume, Gymnastikräume, Therapieräume, Fitnesscenter, Räume mit leichter Beanspruchung, in denen Begehkomfort und/oder Trittschalldämmung verlangt wird.
Einstufung	EN 685		Wohnen: Klasse 22
			Gewerbe: Klasse 31
REACH			Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.

EN 14041

Stand: Januar 2009



0100801-DoP-306

Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: **Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213 Österreich: +43 (0) 13 30 92 04 Schweiz: +41 (0) 91 850 01 11**