

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Eichenparkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	8 planken / 2,888 m ² / 22,80 kg
	Verschachelte Länge	6 volle
	Palette	40 pakete / 115,52 m ² / 960 kg
Dichte	EN ISO 23996	550-650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Droplock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1


Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu

Rustikal AB

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; Ø < 30mm
Brüchige Astknoten	≤ 3 pro Diele; Ø < 20 mm
Rindenholz	≤ 3 pro Diele; < 3mm Breite, < 10mm Länge
Splintholz	< 20% der Breite
Endriss	Teilweise gefüllt; < 3mm Breite, < 100mm Länge
Oberflächenriss	Begrenzt erlaubt; < 5mm Breite, teilweise gefüllt
Insektenloch	Begrenzt erlaubt; < 2mm Breite; 8/400, teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

