

Feiner Ausgleichsmörtel

CODEX FM 344

Standfester Ausgleichsmörtel für Schichtdicken von 1,5 bis 30 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Standfester, schnell erhärtender Ausgleichsmörtel mit Leichtfüllstoffen für Schichtdicken von 1,5 bis 30 mm. Zum Ausgleichen, Verputzen und Füllen unebener Flächen, Ausbrüchen und Vertiefungen auf saugfähigen mineralischen Untergründen, zur Herstellung von Gefällespachtelungen in Bereichen von Abläufen und Rinnen sowie zum Ausgleich von unebenen Treppenstufen bei Betontreppen. Geeignet als Untergrund zur Verlegung von Fliesen und Natursteinbelägen. Für Boden, Wand und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4 gemäß DGNB-Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

LEED: Erfüllt die LEED-Anforderungen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

GEEIGNET FÜR

- ▶ Wand- und Bodenflächen
- ▶ Feuchträume, Dauernass- und Unterwasserbereiche
- ▶ Balkone und Terrassen
- ▶ Gefällespachtelungen z. B. für gefliesten Duschen
- ▶ Wohn- Gewerbe und Industriebereiche

GEEIGNET AUF

- ▶ Zement-, Kalk-Zementputz
- ▶ Mauerwerk
- ▶ Ortbeton (6 Monate), Betonfertigteilen (3 Monate)
- ▶ Zementestrichen
- ▶ Abgesandeten Gussasphaltestrichen (max. 10 mm)
- ▶ Tragfähigen Altuntergründen
- ▶ Beheizten Boden- und Wandkonstruktionen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Sehr ergiebig
- ▶ Wasserfest und Frostbeständig
- ▶ Leichte Verarbeitung
- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Mit Leichtfüllstoffen
- ▶ Spannungsarm

TECHNISCHE DATEN

Gebindeart	Papiersack
Gebindegröße	25 kg
Lagerfähigkeit	12 Monate
Farbe	grau
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Ideale Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C
Wassermenge / Anmachwasser	0,2-0,26 Liter/kg 5 - 6,5 Liter/25 kg
Verarbeitungszeit / Topfzeit	ca. 30 Minuten*
Begehbar	nach ca. 1,5 Std*
Belegreif	Mit Fliesen: nach ca. 2 h Mit Naturstein: nach ca. 24 h
Endfestigkeit	nach ca. 28 Tagen*
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm Schichtdicke

*Bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchte.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, trocken, rissefrei sauber, tragfähig und frei von Stoffen sein, die die Haftfestigkeit beeinträchtigen. Untergründe entsprechend mitgeltenden Normen und Merkblättern prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden. Glatte Betonflächen, haftungsmindernde oder labile Schichten ggf. mechanisch vorbehandeln, z.B. durch schleifen, bürsten, fräsen, sand- oder kugelstrahlen, und staubfrei reinigen.

Untergrund je nach Art und Beschaffenheit mit geeigneten Grundierungen der codex Produktpalette vorbereiten. Saugfähige zementäre Untergründe (z.B. Löcher und Rohrleitungsschlitze) leicht vornässen, eine Grundierung ist hier nicht unbedingt erforderlich, aber empfehlenswert. Grundierungen immer gut durchtrocknen lassen.

Bei größeren Flächen ist der Einsatz geeigneter Putzleisten zu empfehlen.

Produktdatenblätter der mitverwendeten codex Produkte beachten.

VERARBEITUNG

1. Kaltes, sauberes Wasser in sauberen Behälter vorlegen, Pulver zugeben und mit einem Rührwerk zu einem klumpenfreien Mörtel anmischen. Ca. 3 Minuten reifen lassen, dann nochmals gut durchmischen. Verarbeitungszeit beachten.
2. Um eine optimale Anhaftung zu bekommen wird empfohlen zuerst eine Kontaktschicht aufzutragen. und darauf frisch in frisch den Mörtel in der notwendigen Schichtdicke auftragen. codex FM 344 kann angeworfen oder mit der Glättkelle aufgetragen und anschließend mit einer Richtlatte abgezogen werden. Ausgleichsschichten sollten einschichtig erfolgen.
3. Nach dem Anziehen des Mörtels kann die Oberfläche durch Abkratzen, Abschaben oder Rabotieren nachgearbeitet werden.
4. Werkzeuge in frischem Zustand mit Wasser reinigen.

BELEGREIF

Schichtdicke	Belegreif
bis 30 mm	mit Fliesen, nach ca. 2 Stunden*
bis 30 mm	mit Naturstein, nach ca. 24 Stunden* (vollständige Trocknung)

WICHTIGE HINWEISE

- ▶ Kühl und trocken Lagern. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen.
- ▶ Am besten verarbeitbar bei +10 bis +25 °C. Niedrige Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen verkürzen die Trocknungszeit und Belegereife.
- ▶ Bei der Verlegung von feuchte- und fleckempfindlichen Natursteinen ist eine vollständige Durchtrocknung der Spachtelschicht abzuwarten.
- ▶ Andickenden Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenmörtel mischen.

- ▶ Frisch gespachtelte Flächen vor Zugluft, Sonnen- und Wärmeeinwirkung und Regen schützen.
- ▶ Sollte ein Ausgleich mehrschichtig erfolgen ist eine Zwischengrundierung erforderlich. Folgeschichten müssen immer dünner als die zuvor aufgebrauchte Schicht sein. Gesamtschichtdicke nicht überschreiten.
- ▶ In durch Feuchtigkeit beanspruchten Bereichen, wie z.B. Aussen- und Dauernassbereiche, öffentliche Duschen, Schwimmbekken u.ä., ist eine codex Verbundabdichtung auszuführen.
- ▶ Neben allen einschlägigen Normen, Richtlinien und Merkblättern sind zur besonderen Beachtung empfohlen:
 - DIN 18 352 „Fliesen- und Plattenarbeiten“
 - DIN 18 332 „Naturwerksteinarbeiten“
 - ZDB-Merkblätter:
 - „Keramische Fliesen und Platten, Naturstein und Betonwerkstein auf beheizten Fußbodenkonstruktionen“
 - „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“
 - „Verbundabdichtungen“
 - BEB-Merkblatt:
 - „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“

GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN

- ▶ GISCODE ZP 1 / Chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH)
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

BESTANDTEILE

Spezialzemente, mineralische Zuschlagstoffe, redispersierbare Polymere und Additive.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Enthält Zement, chromatarm nach EU-VO 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Zement reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch, deshalb Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, ggf. sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen. Schutzhandschuhe tragen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. In erhärtetem, getrocknetem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

ENTSORGUNG

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Papiergebände sind recyclingfähig. Produktreste sammeln, mit Wasser mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.