

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Eichenparkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	1860 x 190 x 15/ 3 mm
	Packung	6 Dielen / 2,12 m ² / 16,00 kg
	Verschachelte Länge	4 volle
	Palette	40 pakete / 84,8 m ² / 660 kg
Dichte	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 2V
Glanzgrad	60°	5 - 9 %
Finish		matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydmission	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal AB

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht Rustikal
Fehlfarben	Niedrig - Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; $\varnothing < 30\text{mm}$
Brüchige Astknoten	≤ 3 pro Brett; $\varnothing < 30\text{mm}$
Rindenholz	Länge $< 30\text{mm}$, Breite $< 3\text{mm}$
Splintholz	Breite $< 50\text{mm}$, Keine Längeneinschränkungen
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

