

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/012
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874 EN 685		23, 33, 42
Herstellungsnorm	EN 14565		Bestanden
Gesamtdicke	EN ISO 24346 EN 428		2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 EN 429		0,55 mm
Gewicht	EN ISO 23997 EN 430		3126 g/m ²
Eindrucksrückstellung (Anforderung an die Rückstellung min. ≥80%)	EN ISO 24343-1 EN 433		95 %
Dimensionsstabilität	EN 14565 Annex C		≤ 0,20 %
Dimensionsstabilität/ Curling	EN ISO 23999 (6h@50°C) EN 434		≤ 2,0 mm
Flexibilität	EN ISO 24344 metod A EN 435		Sehr gut
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 EN 423		Sehr gut
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 7
Brandverhalten / Rauchverhalten	EN 13501-1		C _f -s1
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918 EN 425		Bestanden
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815		≤ 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664		0,0154 m ² k/W (geeignet für Fußbodenheizung)
Schälwiderstand	EN ISO 24235		Bestanden
Kratzfestigkeit	EN 14565 Annex A		Bestanden
Adhäsion	EN 1372 EN 1373		≥ 1,0N/mm ² ≥ 0,3N/mm ²
Emissions COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Emissionsverhalten			Zertifiziert / www.m1.rts.fi
Emissionsverhalten		AgBB, Belgian VOC	Bestanden
Umwelt			Blauer Engel Zertifizierung Österreichisches Umweltzeichen
Umwelt	BRE Green Guide		Vergleichbar mit Green Guide generic elements 821570049, 821570060 und 812570057 bewerte wie A/A
PVC-frei		Amtico Cirro ist eine PVC-freie Konstruktion aus einer Polyurethan-beschichteten, thermoplastischen Zusammensetzung mit Einsatz von phthalatfreien Weichmachern.	Ja
Oberflächenschutz			Quantum Guard (Polyurethan)