

technisches datenblatt

DE

| Produktdaten | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 3-Schicht-Parkett | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-1 |
| Abmessungen | Dielen | 630-1860 x 190 x 14/ 3,50 mm |
| | Packung | 6 Dielen / 2,12 m ² / 16,50 kg |
| | Verschachelte Länge | 5 volle |
| | Palette | 50 pakete / 106 m ² / 820 kg |
| Dichte | EN ISO 23996 | +/- 650 kg/m ³ |
| Verlegung | ISO 24334 | Drop Lock (schwimmend oder geklebt) |
| Oberfläche | | 3,5 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica) |
| Grading | | Rustikal A+ |
| Veredelung | | Leicht gebürstet |
| Fuge | | Fuge 4V |
| Glanzgrad | 60° | 5-9% |
| Finish | | Matt lackiert |
| Garantiebedingungen | Wohnzwecke | 20 Jahre |
| | Gewerbliche Nutzung | Auf Anfrage |
| Verschleißklasse | EN 14342 | Klasse 31  |

| Produkteigenschaften | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Eigenschaft | Testmethode | min. af. | Ergebnis |
| Innenraumluftzertifizierungen | | | A, REACH |
| Brandklasse |  EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Rutschfestigkeit |  EN 13893 | | DS (≥ 0.30) |
| Formaldehydmission |  EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m ³ | E1 |
| Pentachlorophenol Inhalt |  EN 12673 | < 5 ppm | < Nachweisgrenze |
| Fußbodenheizung |  EN 12667 | R < 0.15 m ² K/W | R = 0,14 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt |
| Biologische Nachhaltigkeit | | | Klasse 1 |

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal A+

DE

Holzbeschreibung

| | |
|----------------------|---|
| Oberflächenstruktur | Leicht gebürstet |
| Einstufung | Leicht Rustical |
| Fehlfarben | Niedrig - Medium |
| Harte Astknoten | Unbegrenzt erlaubt; $\varnothing < 30\text{mm}$ |
| Brüchige Astknoten | ≤ 3 pro Diele; $\varnothing < 20\text{mm}$ |
| Rindenholz | $< 150\text{mm}$ Länge, $< 15\text{mm}$ Breite |
| Splintholz | $< 50\text{mm}$ Breite, Keine Längeneinschränkungen |
| Endriss | Nicht erlaubt |
| Oberflächenriss | Nicht erlaubt |
| Insektenloch | Nicht erlaubt |
| Faulstellen | Nicht erlaubt |
| Blaue / gelbe Flecke | Nicht erlaubt |
| Harter Kern | Nicht erlaubt |
| Bearbeitungsmarken | Nicht erlaubt |



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

