







technisches datenblatt

DE

Produktdaten

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| Parkett Eiche Mehrschicht | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-1 |
| Abmessungen | Dielen | 625 x 125 x 15/ 3 mm |
| | Packung | 16 Dielen / 1,25 m ² / 11,50 kg |
| | Verschachelte Länge | - |
| | Palette | 64 pakete / 80 m ² / 756 kg |
| Dichte | EN ISO 23996 | 600-650 kg/m ³ |
| Verlegung | ISO 24334 | Nut und Feder (geklebt) |
| Oberfläche | | 3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica) |
| Grading | | Rustikal B+ |
| Veredelung | | Gealtert, gebürstet und gehobelt |
| Fuge | | Gealterte V-Nut an allen 4 Seiten |
| Glanzgrad | 60° | 5-9% |
| Finish | | UV Öl (Pure), Oxid. Öl (andere Farben) |
| Garantiebedingungen | Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung | 20 Jahre Auf Anfrage |
| Verschleißklasse | EN 14342 | Klasse 23  |

Produkteigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | min. af. | Ergebnis |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|
| Innenraumluftzertifizierungen | | | A, REACH |
| Brandklasse |  EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Rutschfestigkeit |  EN 13893 | | DS (≥ 0.30) |
| Formaldehydmission |  EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m ³ | E1 |
| Pentachlorophenol Inhalt |  EN 12673 | < 5 ppm | < Nachweisgrenze |
| Fußbodenheizung |  EN 12667 | R < 0.15 m ² K/W | R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt |
| Biologische Nachhaltigkeit | | | Klasse 1 |

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu



Rustikal B+

DE

Holzbeschreibung

| | |
|----------------------|--|
| Oberflächenstruktur | Gebürstet und gehobelt — Nut: Gealtert |
| Einstufung | Sehr rustical |
| Fehlfarben | Hoch |
| Harte Astknoten | Unbegrenzt erlaubt |
| Brüchige Astknoten | Unbegrenzt erlaubt |
| Rindenholz | Unbegrenzt erlaubt |
| Splintholz | Unbegrenzt erlaubt |
| Endriss | Unbegrenzt erlaubt |
| Oberflächenriss | Unbegrenzt erlaubt |
| Insektenloch | < 3mm; 8/400mm teilweise gefüllt |
| Faulstellen | Nicht erlaubt |
| Blaue / gelbe Flecke | Erlaubt |
| Harter Kern | Erlaubt |
| Bearbeitungsmarken | Nicht erlaubt |



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

