

technisches datenblatt

DE

Produktdaten		
3-Schicht-Parkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	1860 x 190 x 15/ 3,5 mm
	Packung	6 dielen / 2,12 m ² / 16,00 kg
	Verschachelte Länge	4 volle
	Palette	40 pakete / 84,8 m ² / 680 kg
Dichte	EN ISO 23996	550-650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3,5 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 2V
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		Hardwax / UV Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Nutzung	Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 31



Produkteigenschaften			
Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse			A, REACH
Rutschfestigkeit	EN 13501-1		Dfl-S1
Formaldehydemission	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Pentachlorophenol Inhalt	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Fußbodenheizung	EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Biologische Nachhaltigkeit	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biological durability			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu

Rustikal AB

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht Rustical
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	Unbeschränkt; $\varnothing \leq 30\text{mm}$
Brüchige Astknoten	≤ 3 pro Diele; $\varnothing < 40\text{mm}$
Rindenholz	$< 50\text{mm}$ Länge, 5 mm Breite
Splintholz	$< 70\text{mm}$ Breite, Keine Längeneinschränkungen
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	$\varnothing \leq 2\text{mm}$, 8/400mm teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

