Technische Spezifikationen Allura Commercial Click

Allura Click entspricht den Anforderungen der ISO 10582 und EN 649

		Allura Click
Gesamtstärke	ISO 24346 / EN 428	5,0 mm
Nutzschicht	ISO 24340 / EN 429	0,55 mm
Einstufung	ISO 10874 / EN 685	Klasse 33
		Klasse 42
Kollektionsumfang		18 Farben
Flächengewicht	ISO 23997 / EN 430	9.300 g/m²
Oberflächenvergütung		PUR
Dimensionsstabilität	ISO 23999 / EN 434	≤ 0,05 %
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,07 mm
Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Trittschallverminderung	ISO 140-8	7 dB (11 dB*)
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 / EN 423	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,033 m² K/W (0,025 m² K/W*)
Fußbodenheizung		Generell geeignet auf wasserführenden Systemen (bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C)
REACH		Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.

Allura Click entspricht den Anforderungen der EN 14041

Kenncode des Produkttyps	14041	0200135-DoP-306
Brandverhalten	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Antistatik	EN 1815	< 2 kV
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/mK

*im System mit Forbo Click Unterlagsmatte

Stand: März 2014

Verpackungseinheiten

Qualität	Format	Verpackungseinheit (VE):		Standardmenge je Palette	
Wood	121,2 x 18,5 cm	1,794 m²	8 Stück	42 VE	75,35 m²
Stone	60 x 31,2 cm	1,872 m²	10 Stück	40 VE	74,88 m²

Die Produktionsstätte ist zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.

PHTHALATE FREE

Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter:
Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213 **Österreich:** +43 (0) 13 30 92 04 **Schweiz:** +41 (0) 91 850 01 11