

Technische Daten		Veneto Silencio xf <sup>2</sup>
Belagsart	EN 686	Linoleum-Verbundbelag, durchgehend marmoriert (homogen) auf PU-Schaumrücken. Ausgestattet mit xf <sup>2</sup> -Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege - keine Ersteinpflege erforderlich
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 33 Industriebereich: Klasse 41
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	3,8 mm
Dicke der Nutzschicht	EN 429	2,5 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,45 kg/m <sup>2</sup>
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	< 0,30 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Biegsamkeit	ISO 24344 - EN 435	≤ 30 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	+ 18 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12524	0,040 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse C <sub>f</sub> -s1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 / EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Bakteriostatik		natürlich bakteriostatische Eigenschaften
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R 9 ≥ 0,3
Farben		72
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm / < 30 lfd.m.



#### Linoleum xf<sup>2</sup>-Finish

Keine Ersteinpflege erforderlich

Linoleum xf<sup>2</sup> kommt auch 5 Jahre nach der Verlegung ohne zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen aus\*

Hervorragende Haltbarkeit

Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien

Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal

Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688

[www.tarkett-objekt.de](http://www.tarkett-objekt.de)