


# Baku 190 Click

19-01-2026






## technisches Datenblatt



### Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2024-13
Abmessungen	Dielen	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Regale / 2,888 m <sup>2</sup> / 24,1 kg
	Vollplanken	6
	Palette	45 / 129,96 m <sup>2</sup> / 1106,5 kg
Dichte	EN 323	± 536 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Fichte (Picea abies)
Trägerschicht		Fichte (Picea abies)
Grading		Rustikal B+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Natürliches Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch 

### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufztertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		USRV 42
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0.12 m <sup>2</sup> K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: [www.lamett.de](http://www.lamett.de)



# Baku 190 Click

19-01-2026

Rustikal B+



## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt
Brüchige Astknoten	Ø ≤ 80 mm
Splintholz	≤ 30% der Breite - eingefärbt in der gleichen Farbe wie die Dielen
Endriss	≤ 10*300 mm
Oberflächenriss	≤ 6*300 mm
Insektenloch	Wurmloch erlaubt, max. 10
Faulstellen	Erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt; geschlossene Markröhre
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

