TECHNISCHE DATEN



PERSEUS® EXCLUSIV THREE

PRODUKT			
Ausführung:	Landhausdiele Mehrschichtparkett (3-Schicht)		
Holzart:	Eiche		
Sortierung:	rustikale und astige Sortierungen mit natürlicher Astigkeit und gekitteten Rissen		
PRODUKTAUFBAU			
Decklamelle:	1 Blatt Lamelle; Landhausdiele	1 Blatt Lamelle; Landhausdiele	
Nutzschicht:	3,0 mm Edelholznutzschicht	4,0 mm Edelholznutzschicht	
Mittellage:	9,0 mm quer liegende Pappelholzstäbe	9,0 mm quer liegende Pappelholzstäb	
Gegenzug:	2,0 mm längslaufendes Pappelholzfurnier	2,0 mm längslaufendes Pappelholzfurnier	
OBERFLÄCHE			
Strukur:	handgehobelt, gebürstet, tief gebürstet		
Oberflächenbehandlung:	WOCA-Naturoberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.		
Fase:	je nach Produkt längsseitig (2V) oder umlaufend (4V)		
Erstpflege:	vorgeschriebene Erst- und Unterhaltspflege berücksichtigen		
ABMESSUNGEN	XL BREITE	STANDARD BREITE	STANDARD BREITE
Länge:	2200 mm	1900 mm	1860 mm
Breite:	260 mm	190 mm	189 mm
Breite: Stärke:	260 mm 15 mm	190 mm 14 mm	189 mm 15 mm
Stärke:		14 mm	
Stärke: Grundlage:		14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit	
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM		14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit	
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig:	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit	15 mm
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig: Verbindung stirnseitig:	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit rinkeln; Uniclic®	15 mm
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig: Verbindung stirnseitig: Unterboden:	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit rinkeln; Uniclic®	15 mm
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig: Verbindung stirnseitig: Unterboden: VERPACKUNG	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down Voraussetzung: Unterboden gee	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vinkeln; Uniclic® ignet für Verlegung von Holzböde	15 mm
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig: Verbindung stirnseitig: Unterboden: VERPACKUNG Stück / Paket:	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down Voraussetzung: Unterboden gee	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vinkeln; Uniclic® ignet für Verlegung von Holzböde	15 mm en nach DIN 18365 8 Stück
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig: Verbindung stirnseitig: Unterboden: VERPACKUNG Stück / Paket: Menge / Paket:	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down Voraussetzung: Unterboden gee 6 Stück 3,43 m²	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vinkeln; Uniclic® ignet für Verlegung von Holzböde 8 Stück 2,87 m²	15 mm en nach DIN 18365 8 Stück 2,81 m ²
Stärke: Grundlage: VERLEGESYSTEM Verbindung längsseitig: Verbindung stirnseitig: Unterboden: VERPACKUNG Stück / Paket: Menge / Paket: Gewicht / Paket:	15 mm nach DIN EN 13489 bei 23° C ur Verriegelungssystem durch Einw Fold down Voraussetzung: Unterboden gee 6 Stück 3,43 m² 25,42 kg	14 mm nd 50 % relativer Luftfeuchtigkeit vinkeln; Uniclic® ignet für Verlegung von Holzböde 8 Stück 2,87 m² 21,27 kg	15 mm en nach DIN 18365 8 Stück 2,81 m ² 20,82 kg

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten 1 Juli 2022 1

TECHNISCHE DATEN



PERSEUS® EXCLUSIV THREE

KLASSIFIZIERUNGEN	
Brandverhalten:	Dfl-s1; normal entflammbar
Rutsch-/Bruchverhalten:	keine Angabe
Rohdichte:	>500 kg/m³
Fußbodenheizung:	geeignet
Formaldehydemission:	E1; das Material lässt unter festgelegten Bedingungen nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd in der Raumluft entstehen.
Wärmedurchlasswiderstand:	0,16 W/(mK)
VOC:	keine Angabe
Stuhlrollenbeständigkeit:	keine Angabe
GARANTIE	keine Angabe



Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten 1 Juli 2022 1