

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	3.20
Dicke Nutzschicht	EN 429	mm	1.16
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	3080
Bahnenbreite	EN 426	cm	200
Bahnenlänge	EN 426	m	20

KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 651
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	34 - 43
Beanspruchungsklasse	-	Klasse	
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R11

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-2	mm ³	≤ 2
Verschleißgruppe	EN 651	Gruppe	
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.20
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	16
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	-	
Fungistatisch und bakteriostatisch	-	-	Sanosol®
Oberflächenvergütung	-	-	SparClean®
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	  
		-	