

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Parkett	EN 14342	DoP PQ2024-13
Abmessungen	Dielen	680-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	6 Dielen / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Verschachelte Länge	5 vollständige Dielen
	Palette	45 Pakete / 129,96 m ² / 1005 kg
Dichte		+/- 500 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm europäische Eiche (Quercus robur)
Grading		Rustikal A+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		Matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23/31



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		USRV 43
Formaldehydmission	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu


Rustikal A+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht Rustikal
Fehlfarben	Niedrig - Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; Ø ≤ 20 mm
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Diele; Ø ≤ 12 mm
Rindenholz	Nicht erlaubt
Splintholz	Unbegrenzt erlaubt wenn die Farbe mit der Diele übereinstimmt
Endriss	Erlaubt; Breite ≤ 50 mm; Länge ≤ 100 mm
Oberflächenriss	Erlaubt; gefüllt; Breite ≤ 50 mm; Länge ≤ 150 mm
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Unbegrenzt erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

