

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN			DE
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Abmessungen	Dielen	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Packung	10 Dielen / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Palette	50 Pakete / 109.80 m ² / 1198 kg	
Dichte	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Verlegung	ISO 24334	l4F Drop Lock (schwimmend)	
Unterschiedliche Dielen		20	
Veredelung		Synchrone Holzstruktur (EIR)	
Fuge		Gefärbte Fuge 4V	
Glanzgrad	60°	3-5 %	
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	35 Jahre 20 Jahre	
Verschleißklasse	EN ISO 10874	Klasse 34 – Sehr intensiver gewerblicher Gebrauch	



PRODUKTEIGENSCHAFTEN				
EIGENSCHAFT		TESTMETHODE	MIN. ANF.	ERGEBNIS
Innenraumluftzertifizierungen				Floorscore, A+, Greenguard, Phtalatfrei
Brandklasse		EN 13501-1		Bfl-s1
Eindruck		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm
Maßänderung		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %
UV-Beständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Rutschfestigkeit		EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) R9	DS (0.42) R10
Kratzbeständigkeit		EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Abriebbeständigkeit		EN 13329	≥ 2000 Zyklen	OK
Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2		Klasse 5
Formaldehydmission		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)
Pentachlorophenol Inhalt				< Nachweisgrenze
Bürostühle		EN 425 (25000 Zyklen)	Nur leichte Änderung	25000 Zyklen, kein Änderung
Wärmewiderstand		EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038 m ² K/W
Fußbodenheizung				OK (max +28°C)
Bakterielles Wachstum				Fungiert nicht als Substrat
Trittschall Reduzierung		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (mit IXPE Unterlage)

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.parquetvinyl.com