

Tana 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Mehrschicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2022-9
Abmessungen	Dielen	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Dielen / 2.166 m² / 20.62 kg
	Vollplanken	5
	Palette	50 / 108.3 m² / 1031 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Eukalyptus (Eucalyptus spp.)
Trägerschicht		Pappel (Populus euramericana)
Grading		Rustikales AB+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5 %
Finish		UV-Matt-Lack
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
TAN 190-1012	1012 - Mellow	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
TAN 190-110	110 - Natural	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
TAN 190-1817	1817 - Invisible	UV-Mattlack	Leicht gebürstet
TAN 190-993	993-Frost	UV-Mattlack	Leicht gebürstet

Tana 190

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		USRV 50 (trocken)
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.012 mg/m³



EN 14342



Tana 190

Rustikales AB+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Mittel - Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt; $\varnothing \leq 60\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 40\text{mm}$
Splintholz	< 20% der Breite
Endriss	≤ 2 pro Planke; < 3mm breit, < 200mm lang
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de