

iQ SURFACE

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iQ Surface
Belagsart	EN ISO 10581	Homogener elastischer PVC-Kompaktbodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 34 Industriebereich: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Typ I
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2800 g/m ²
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	2.0 mm
Oberflächenaustrüstung		iQ PUR neu
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 23 lfd.m
		Art.-Nr. 21089_ __ _ Farb-Nr.
	Fliesen/Karton	61 x 61 cm - 14 Fliesen/Karton = 5.21 m ²
	Lieferzeit auf Anfrage	Art.-Nr. 21091_ __ _ Farb.Nr
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0009-DoP-2013-07
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B ₁ -s1 ≥ 8 kW/m ² Bestanden
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Rutschsicherheit	EN 13893 BS 7976-2	μ ≥ 0.3 Low risk of slip
LEISTUNGSMERKMALE		
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.02 mm
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Wasserdichtigkeit	EN 13553 Annex A	Wasserdicht
Flexibilität	ISO 24344	Bestanden
Biologische Beständigkeit	ISO 846 Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987	Sehr gut
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.40% (Bahnen) ≤ 0.25% (Fliesen)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 7
Nahtfestigkeit	EN 684	Mittelwert: ≥ 400 N/50 mm
Fußbodenheizung-Warmwasser		Bis max. 30° Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		20

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/19). *Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - Nachtweideweg 1-7 - D-67227 Frankenthal - Telefon +49 (0) 6233 81-0 - Fax: +49 (0) 6233 / 81-1688 - www.tarkett.de - info.de@tarkett.com
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - Nachtweideweg 1-7 - 67227 Frankenthal - Showroom Schweiz: Türliackerstr. 4 - CH-8957 Spreitenbach -
 Telefon: +41 (0) 2337924 - Fax: +41 (0) 432337925 - www.tarkett.ch - info.de@tarkett.com
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - Ziehrerplatz 4-5 - A-1030 Wien - Telefon: +43 (1) 716440 - Fax: +43 (1) 7164444 - www.tarkett.at - info.at@tarkett.com