



# Rock 40 ACOUSTIC

Aufsteckbare starre Dielen und Fliesen

Bodenbelag aus 100 % Hart-PVC in Form von Fliesen und Streifen je nach Dekor, ausgestattet mit einem UNICLIC®-Klemmsystem (traditionelles Klicken an den Längsseiten) und einem herunterklappbaren UNIPUSH (Flachklick an den kurzen Seiten). ULTRAMAT-Finish. Mikrofasel auf 4 Seiten. PU-Behandlung für einfache Wartung.

**Erbe**

**Ultramat**  
Neue Generation



PVC ohne Phthalat



Recycelbares Frisch-PVC



EINSTUFUNG	STANDARDS	EINHEITEN	
Produktstandard	IN ISO 10582		Heterogener Bodenbelag mit integrierter Unterlage
Europäisches Ranking	IN ISO 10874	Klasse	23-32
MERKMALE	STANDARDS	EINHEITEN	
Format	IN ISO 24342	cm	Lahm: 12,6 x 63 - 18 x 122 cm Ab: 30 x 60 cm
Gesamtdicke	IN ISO 24346	mm	5,20
Nutzschichtdicke	IN ISO 24340	mm	0,40
Oberflächenveredelung			Polyurethan PU
Abriebgruppe	IN 660-2	Band	T
Bindemittelinhalt	IN ISO 10582	Typ	
Gesamtgewicht	IN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	8420
AUFFÜHRUNGEN	STANDARDS	EINHEITEN	
Dimensionsstabilität bei Hitze	IN ISO 23999	%	< 0,15
Reaktion auf Feuer	IN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Akustischer Wirkungsgrad (Trittschall: $\gamma_{Lw}$ )	IN ISO 717-2	dB	20
Restliches statisches Stanzen	EN ISO 24343-1	mm	< 0,20
Stuhlrollenwiderstand	ISO 4918	Fahrräder	25000 (ohne Schaden)
Bewegungswiderstand eines Möbelbeins	UM 424		ohne Schaden
Rutschfestigkeit	DIN 51130	Band	R1
Rutschigkeit (Koef.)	IM 13893	Klasse	DS ( $\gamma$ 0,30°)
Farbchtheit gegenüber Licht	IN ISO 105-B02	Grad	> 6
Chemische Resistenz	IN ISO 26987		Gut
Wärmewiderstand	IM 12667	m <sup>2</sup> .K/W	0,033
Wärmeleitfähigkeit	IN ISO 10456	W/mk	0,151
Fußbodenheizung	IM 12524	°C	Fußbodenheizung geeignet (max. 27°C)
Elektrisches Verhalten	IM JAHR 1815	kV	< 0,2 (antistatisch)
UMFELD	STANDARDS	EINHEITEN	
Luftemissionen: TVOC nach 28 Tagen	IM 16516	$\gamma\gamma/m^3$	< 100 (Klasse A+)
Formaldehyd nach 28 Tagen	IN 717-1		E1 (nicht erkannt)
REACH (Europäische Verordnung)	1907/2006/EG		Entsprechend

BESCHREIBUNG	
Anwendungstipps	Starker häuslicher Gebrauch: Wohnzimmer, Eingangsbereich, Esszimmer usw. Allgemeine gewerbliche Nutzung: Hotelzimmer, Tagungsraum
Garantie	10 Jahre im häuslichen Gebrauch (abhängig von den Bedingungen)

KONDITIONIERUNG	Dielen 12,6 x 63 cm – Karton mit 28 Dielen = 2,22 m <sup>2</sup> – Dielen 18 x 122 cm – Karton mit 10 Dielen = 2,20 m <sup>2</sup> Fliesen 30 x 60 cm – Karton mit 10 Fliesen = 1,80 m <sup>2</sup>
-----------------	--

EINZELHANDEL

BÜRO

HOTEL

RESTAURANT

HEIM



\* Angaben zum Emissionsgrad flüchtiger Stoffe Raumluft, bei der beim Einatmen ein Toxizitätsrisiko besteht, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).

