TARALAY PREMIUM COMFORT

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN 428	mm	3.00 – 3.30
Dicke Nutzschicht	EN 429	Mm	≥ 1
Flächengewicht	EN 430	g/m²	2800 - 3260
Bahnenbreite	EN 426	cm	200
Bahnenlänge	EN 426	m	25
KLASSIFIZIERUNG			
Produkt Norm	-	-	EN 651
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	34 - 42
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	C_{fl}-s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißverhalten	EN 660-2	mm^3	≤ 2.0
Verschleißgruppe	EN 651	Gruppe	T
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.40
Resteindruck (Spezifikation)	EN 433	mm	≤ 0.20
Resteindruck (Messwert)		mm	≈ 0.06
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	16
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	EN 425	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Oberflächenvergütung	-	-	Protecsol® 2
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Antibakterielle Aktivität (E. coli - S. aureus - MRSA)*	ISO 22196	-	> 99% Wachstumshemmend
UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	$\mu g/ m^3$	< 10
Zeugnis			Floorscore™
CE KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041	-	
		-	

* Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.