

Technische Daten		iQ Eminent
Belagsart	ISO 10581 - EN 649	homogener PVC-Bodenbelag richtungsfrei mehrfarbig granuliert Dessinierung mit kontrastfarbigen sowie transparenten und transluzenten Granulatanteilen Design Unisense: unifarbener Hintergrund mit stark reduziertem Granulatanteil
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
ISO Zertifizierung		Ronneby ISO 9001 / ISO 14001
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
iQ PUR™ -Vergütung		ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 % (Bahnen) ≤ 0,25 % (Fliesen)
Brandverhalten	EN 13501-1 EN 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse Bfl - s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> bestanden
Bindemittelgehalt	EN ISO 10581	Typ I
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Reinraumeignung	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Klasse A ISO Klasse 4
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 - DIN 25415	sehr gut (excellent)
Emissionsverhalten	AgBB - ISO 16000	<10µg/m <sup>3</sup> (TVOC nach 28 Tagen)
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 - DIN 52612	ca. 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 7
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 - EN 423	sehr gut (excellent)
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	DIN EN 846-C	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Nassraumeignung	EN 13553 - Anhang A	wasserdicht
Farben		34
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle  ISO 24342 - EN 427 Fliesen/Karton	200 cm/ca. 23 lfd.m Art.Nr. 21030_ _ _  61 x 61 cm 14 Fliesen / Karton = 5,21 m <sup>2</sup> Art.Nr. 21031_ _ _

*Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.*

**Die phthalat-freie iQ Konstruktion mit iQ PUR Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und renovierbar.**

\*bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise



Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal  
Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688  
[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)