







## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

3-Schicht-Parkett	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	630-1860 x 150 x 15/ 3 mm
	Packung	8 planken / 2,232 m <sup>2</sup> / 17 kg
	Verschachelte Länge	4 volle
	Palette	48 pakete / 107,136 m <sup>2</sup> / 800 kg
Dichte	EN ISO 23996	550-650 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Residential use Commercial use	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 23 

### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Brandklasse			A, REACH
Rutschfestigkeit	 EN 13501-1		Dfl-S1
Formaldehydemission	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Fußbodenheizung	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Biologische Nachhaltigkeit	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biological durability			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



**Rustikal AB**

DE

## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht Rustikal
Fehlfarben	Niedrig - Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt
Brüchige Astknoten	≤ 3 pro Diele; Ø < 35mm
Rindenholz	≤ 3 pro Diele; < 30mm Länge, < 3mm Breite
Splintholz	< 70 mm Breite, Keine Längeneinschränkungen
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Ø ≤ 2mm, 8/400mm teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung – 2 kriterien

### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

